

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
Карпухин И.И.
«10» 2011г.

Результаты испытаний на химическую стойкость образцов из сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротекс» (х/д № 956/13-19-10/ЖБ от 23.06.10г.)

Оценку химической стойкости образцов из сухих смесей «Гидротекс» проводили по методике ГОСТ 25881-83 «Бетоны химически стойкие. Методы испытаний», основанной на определении изменения массы и прочности образцов после выдержки их в среде в течение контрольного периода времени и ГОСТ 25246 «Бетоны химически стойкие. Технические условия».

Для проведения испытаний были изготовлены образцы-кубы размером 3x3x3 см из сухих смесей «Гидротекс-В» «Гидротекс-К», «Гидротекс-Л», «Гидротекс-Р», «Гидротекс-Ш», «Гидротекс-У» в соответствии с инструкцией по применению на данные смеси.

Отформованные образцы были разделены на контрольные и основные. Последние были помещены в агрессивные среды с последующей выдержкой в них в течение 360 суток. По окончании выдержки основные образцы были извлечены из агрессивных сред, промыты водой с последующим хранением в комнатных условиях в течение 6суток.

Прочность при сжатии определяли по ГОСТ 10180.

Химическую стойкость образцов определяли по следующим показателям:

- изменению внешнего вида в результате воздействия агрессивной среды;
- коэффициенту химической стойкости;
- потере массы образцов после воздействия агрессивной среды

Результаты испытаний приведены в таблицах 1-6

Таблица 1

Результаты определения химической стойкости сухой смеси «Гидротекс-В»

Среда испытаний	Дата начала испытаний	Масса образца, г	Прочность образца, МПа			Изменение массы образца прирост (+) потери (-)	Коэффициент химической стойкости, $K_{x.c.} = \frac{R}{R_0}$
			до погружения в среду	после погружения в среду	после погружения в среду (R _d)		
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия Al ₂ (SO ₄) ₃	05.08.10г.	61,75 62,31 61,30 cp=61,79	61,90 62,22 <u>61,51</u> cp=61,88	43,5 44,1 <u>43,0</u> cp=43,5	42,1 30,2 <u>40,4</u> cp=37,5	+ 0,15	0,86
Кислоты* (5%-ный раствор соляной кислоты HCl)	05.08.10г.	60,12 59,71 <u>59,17</u> cp=59,70	60,01 59,55 <u>59,22</u> cp=59,60		29,7 40,5 <u>40,1</u> cp=36,7	- 0,017	0,84
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl)	05.08.10г.	61,90 62,30 <u>61,48</u> cp=61,48	60,01 62,32 <u>61,51</u> cp=61,94		36,3 31,8 <u>39,5</u> cp=35,9	+ 0,08	0,82
Основания (10%-ный раствор щелкого натра)	05.08.10г.	61,03 61,30 <u>62,20</u> cp=61,50	60,99 61,32 <u>62,15</u> cp=61,49		36,5 35,8 <u>38,5</u> cp=36,9	- 0,03	0,85
Растворители (ацетон)	05.08.10г.	60,50 61,26 <u>60,03</u> cp=60,59	60,52 61,31 <u>61,09</u> cp=60,97		34,8 36,2 <u>34,9</u> cp=35,3	+ 0,62	0,81
Нефтепродукты (дизельное топливо)	05.08.10г.	65,10 60,72 <u>63,0</u> cp=62,94	65,71 61,00 <u>63,18</u> cp=63,30		28,6 31,5 <u>33,8</u> cp=31,3	+ 0,57	0,71

Примечание: * - образцы покрыты налетом ржавого цвета; в остальных средах внешний вид образцов без изменений

Таблица 2

Результаты определения химической стойкости сухой смеси «Гидротекс-У»

Среда испытаний	Дата начала испытаний	Масса образца, г	Прочность образца, МПа	Изменение массы образца прирост (+) потери (-)	Коэффициент химической стойкости, $K_{x.c.} = \frac{R}{R_0}$
до погружения в среду	после погружения в среду	до погружения в среду (R ₀)	после погружения в среду (R)		
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия Al ₂ (SO ₄) ₃	05.08.10г.	62,60 60,21 <u>61,40</u> cp=61,40	62,61 60,46 <u>61,51</u> cp=61,52	44,9 37,5 <u>35,7</u> cp=39,4	32,4 27,7 <u>33,8</u> cp=31,3
Кислоты (5%-ный раствор соляной кислоты HCl)	05.08.10г.	58,01 58,20 <u>60,08</u> cp=58,76	57,78 58,13 <u>59,40</u> cp=58,42		0,19
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl)	05.08.10г.	61,32 62,21 <u>61,02</u> cp=61,51	61,53 62,71 <u>61,00</u> cp=61,74		0,77
Основания (10%-ный раствор едкого натра)	05.08.10г.	62,75 59,47 <u>61,40</u> cp=61,21	62,82 59,61 <u>61,51</u> cp=61,31		
Растворители (ацетон)	05.08.10г.	60,80 60,53 <u>61,39</u> cp=60,90	60,92 60,78 <u>61,53</u> cp=61,00		
Нефтепродукты (дизельное топливо)	05.08.10г.	59,83 62,51 <u>61,01</u> cp=61,12	60,92 62,80 <u>61,51</u> cp=61,74		

Примечание: Внешний вид образцов после испытаний без изменений во всех средах

Таблица 3

Результаты определения химической стойкости сухой смеси «Гидротэкс-К»

Среда испытаний	Дата начала испытаний	Масса образца, г		Прочность образца, МПа		Изменение массы образца прирост (+) потери (-)	Коэффициент химической стойкости, $K_{x.c.} = \frac{R}{R_0}$
		до погружения в среду	после погружения в среду	до погружения в среду (R_0)	после погружения в среду (R)		
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия $Al_2(SO_4)_3$)	05.08.10г.	62,30 62,43 <u>61,85</u> cp=62,20	63,89 63,96 <u>63,21</u> cp=63,69	40,8 40,3 <u>39,1</u> cp=40,1	30,1 33,0 <u>31,5</u> cp=31,2	+ 2,39	0,78
Кислоты (5%-ный раствор соляной кислоты HCl)	05.08.10г.	61,30 60,71 <u>60,92</u> cp=60,97	62,38 59,25 <u>59,68</u> cp=60,43	31,5 <u>32,2</u> cp=33,7	37,4 31,5 <u>32,2</u> cp=33,7	- 0,95	0,84
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl)	05.08.10г.	61,28 60,50 <u>63,48</u> cp=61,77	61,36 60,98 <u>63,59</u> cp=61,98	30,9 29,7 <u>32,6</u> cp=31,1	30,9 29,7 <u>32,6</u> cp=31,1	+ 0,31	0,78
Основания (10%-ный раствор щелочного натра)	05.08.10г.	63,21 63,28 <u>62,78</u> cp=63,09	63,62 63,90 <u>63,00</u> cp=63,50	32,2 26,1 <u>36,5</u> cp=31,6	32,2 26,1 <u>36,5</u> cp=31,6	+ 0,65	0,79
Растворители (ацетон)	05.08.10г.	62,00 59,61 <u>59,49</u> cp=60,37	62,11 59,73 <u>59,68</u> cp=60,51	32,8 29,8 <u>32,8</u> cp=31,8	32,8 29,8 <u>32,8</u> cp=31,8	+ 0,2	0,79
Нефтепродукты (дизельное топливо)	05.08.10г.	62,80 62,21 <u>62,32</u> cp=62,44	63,12 63,51 <u>62,96</u> cp=63,20	32,5 30,9 <u>32,1</u> cp=31,8	32,5 30,9 <u>32,1</u> cp=31,8	+ 1,05	0,79

Примечание: Внешний вид образцов после испытаний без изменений во всех средах

Таблица 4

Результаты определения химической стойкости сухой смеси «Гидротекс-III»

Среда испытаний	Дата начала испытаний	Масса образца, г	Прочность образца, МПа		Изменение массы образца прирост (+) потери (-)	Коэффициент химической стойкости, $K_{x.c.} = \frac{R}{R_0}$
			до погружения в среду	после погружения в среду (R ₀)		
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия Al ₂ (SO ₄) ₃)	05.08.10г.	60,09 59,55 <u>60,00</u> cp=59,88	60,18 59,52 <u>59,32</u> cp=59,67	36,1 35,9 <u>39,2</u> cp=37,1	30,8 29,5 <u>27,6</u> cp=29,3	-0,35 0,79
Кислоты (5%-ный раствор соляной кислоты HCl)	05.08.10г.	59,50 56,98 <u>57,00</u> cp=57,83	59,42 56,82 <u>57,09</u> cp=57,78		23,4 24,5 <u>19,9</u> cp=22,6	-0,08 0,61
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl)	05.08.10г.	58,85 62,50 <u>61,28</u> cp=60,87	58,93 62,64 <u>61,37</u> cp=60,98		31,7 20,1 <u>28,8</u> cp=26,9	+ 0,18 0,72
Основания (10%-ный раствор щелочного натрия)	05.08.10г.	57,89 58,20 <u>59,37</u> cp=58,49	58,00 58,25 <u>59,51</u> cp=58,59		28,5 27,8 <u>29,7</u> cp=28,7	+ 0,17 0,77
Растворители (ацетон)	05.08.10г.	58,00 59,51 <u>52,87</u> cp=56,79	58,08 59,69 <u>52,97</u> cp=56,91		36,3 37,5 <u>26,7</u> cp=33,5	+ 0,2 0,9
Нефтепродукты (дизельное топливо)	05.08.10г.	59,25 56,57 <u>60,12</u> cp=58,65	59,32 56,87 <u>60,25</u> cp=58,81		31,7 29,8 <u>30,6</u> cp=30,7	+ 1,7 0,82

Примечание: Внешний вид образцов после испытаний без изменений во всех средах

Таблица 5

Результаты определения химической стойкости сухой смеси «Гидрогекс-Р»

Среда испытаний	Дата начала испытаний	Масса образца, г	Прочность образца, МПа		Изменение массы образца прирост (+) потери (-)	Коэффициент химической стойкости, $K_{x.c.} = \frac{R}{R_0}$
			до погружения в среду	после погружения в среду		
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$)	05.08.10г.	60,32 61,59 60,70 <u>60,97</u> cp=60,97	60,56 62,24 <u>60,81</u> cp=61,20	40,6 42,3 <u>40,9</u> cp=41,3	35,7 34,9 <u>33,9</u> cp=34,8	+ 0,38 0,84
Кислоты (5%-ный раствор соляной кислоты HCl)	05.08.10г.	60,28 59,73 <u>69,08</u> cp=60,03	59,89 59,48 <u>60,21</u> cp=59,86	27,5 28,8 <u>27,7</u> cp=28,0	- 0,28 0,67	
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl)	05.08.10г.	59,81 60,05 <u>61,67</u> cp=60,50	61,06 58,92 <u>61,29</u> cp=60,40	28,8 21,6 <u>25,4</u> cp=25,3	- 0,18 0,61	0,61
Основания (10%-ный раствор щелкого натра)	05.08.10г.	62,77 58,63 <u>61,65</u> cp=61,02	62,99 58,91 <u>61,75</u> cp=61,22	25,7 21,9 <u>26,1</u> cp=24,6	+ 0,33 0,6	
Растворители (ацетон)	05.08.10г.	60,67 61,00 <u>60,05</u> cp=60,57	60,75 61,07 <u>59,96</u> cp=60,59	29,3 28,7 <u>29,0</u> cp=29,0	+ 0,04 0,7	
Нефтепродукты (дизельное топливо)	05.08.10г.	61,74 61,65 <u>62,25</u> cp=61,61	62,82 61,75 <u>62,31</u> cp=62,3	31,5 35,2 <u>31,7</u> cp=32,8	+ 1,1 0,79	

Примечание: Внешний вид образцов после испытаний без изменений во всех средах

Таблица 6

Результаты определения химической стойкости сухой смеси «Гидротэкс-Л»

Среда испытаний	Дата начала испытаний	Масса образца, г	Прочность образца, МПа		Изменение массы образца прирост (+) потери (-)	Коэффициент химической стойкости, $K_{X,C} = \frac{R}{R_0}$
			до погружения в среду (R ₀)	после погружения в среду (R)		
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия $Al_2(SO_4)_3$)	05.08.10г.	39,95 37,60 <u>38,75</u> cp=38,77	40,06 37,68 <u>38,81</u> cp=38,85	- -	- -	+ 0,2 -
Кислоты (5%-ный раствор соляной кислоты HCl)	05.08.10г.	36,97 37,30 <u>36,87</u> cp=37,05	37,03 37,45 <u>36,91</u> cp=37,13	- -	- -	+ 0,55 -
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl)	05.08.10г.	38,95 37,43 <u>38,0</u> cp=38,13	39,0 37,41 <u>38,05</u> cp=38,15	- -	- -	+0,06 -
Основания (10%-ный раствор едкого натра)	05.08.10г.	37,48 38,27 <u>37,05</u> cp=37,6	37,52 38,31 <u>37,03</u> cp=37,62	- -	- -	+ 0,05 -
Растворители (ацетон)	05.08.10г.	38,35 39,10 <u>39,15</u> cp=38,86	38,37 39,09 <u>39,18</u> cp=38,88	- -	- -	+ 0,05 -
Нефтепродукты (дизельное топливо)	05.08.10г.	36,90 36,43 <u>36,21</u> cp=36,5	37,02 36,58 <u>36,39</u> cp=36,7	- -	- -	+ 0,55 -

Примечание: Внешний вид образцов после испытаний без изменений во всех средах

Коэффициент химической стойкости определяли по изменению прочности образцов при сжатии после 360 суток испытаний по формуле:

$$K_{x.c.} = \frac{R}{R_0},$$

где – R_0 – предел прочности образцов при сжатии, не погружавшихся в среду;

R - предел прочности образцов при сжатии после выдержки в среде в течение времени τ ;

Изменение массы образцов после испытаний в процентах вычисляли по формуле:

$$\Delta m = \frac{m_1 - m}{m} \cdot 100\%,$$

где – m – масса образцов до погружения в среду, г;

m_1 – масса образцов после выдержки в среде, г.

Результаты испытаний показали, что испытуемые материалы по показателям коэффициента химической стойкости и потерям массы при насыщении могут быть отнесены к химически стойким материалам в указанных выше средах.

Зав. лабораторией коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций, д.т.н., проф.

В.Би-

Степанова В.Ф.

Научный сотрудник

Т.Л.-

Зимина Т.Л.